

§. 4. *Quarta Esperienza.*

L'istessa quantità di buon legno di Quercia atterrata nel Me-  
se di Gennajo 1730. dopo di essere stata dal dì 16. Dicembre  
1732. fino ai 22. d'Aprile 1733. in luogo caldo ed asciutto ,  
ha pesato 9. oncie ; stillata nella storta ha reso 2. oncie , e 2.  
grosfi d'acqua ambrata ; più , 2. oncie , e una dramma di liquor  
rosso ; e finalmente 4. grosfi d'olio empireumatico : il capo mor-  
to ha pesato 4. oncie , la cenere un grosso ; ed han prodotto 4.  
grani , e mezzo di sale : pareva , che questo legno fosse più fec-  
co , e non fosse di qualità tanto buona come quello dell' altre Espe-  
rienze .

§. 5. *Quinta Esperienza.*

Un cubo di tre pollici di legno di Quercia vecchissima dopo  
gli otto ai dieci anni ch'era atterrato , conservato al coperto , e  
senza essere mai stato nell'acqua , stagionato in una stanza calda  
ed asciutta dal dì 16. Dicembre fino al dì 27. Aprile 1733. le  
scheggie di questo pezzo di legno pesavano 15. oncie ; stillate , co-  
me le altre nella storta , hanno reso 2. oncie , e mezzo grosso d'  
un'acqua leggermente ambrata ; poi 2. oncie , e 5. grosfi d' un  
liquor rosso , scuro e empireumatico : il capo morto pesava 5. on-  
cie e mezzo , la cenere 2. grosfi , che ha reso 8. grani di sale .

§. 6. *Sesta Esperienza.*

Un altro cubo di tre pollici di legno di Quercia , il quale dopo  
essere stato messo nell'acqua , e cavato fuori di là a due anni , è  
stato all'aria dopo il 1719. e rinchiuso in una camera calda ed  
asciutta dal 16. Dicembre 1732. fino ai 28. Aprile 1733. ridot-  
to come gli altri in scheggie pesava una libbra : stillato nella stor-  
ta ha reso a principio 7. grosfi , e mezzo d'un'acqua bianca ,  
e poi 3. oncie , e 5. grosfi d'un liquor rossiccio trasparente ; e fi-  
nalmente 2. grosfi d'olio nero e fetido : il capo morto pesava  
6. oncie e mezzo , la cenere un grosso 2. scrupoli , e 6. grani ;  
la liscivia ha prodotto 5. grani , e mezzo di sale .

§. 7. *Settima Esperienza.*

Li 23. Marzo 1738. ho preso un pezzo di legno d'una Quercia  
tagliata di fresco ; dopo di averli levata la corteccia , vi ho cava-  
to sotto un peso di due libbre e mezzo d'Alburno , che ho ridot-  
to poi in piccole scheggie , di ciascheduna delle quali poteva farse-  
ne cinque , o sei zolfanelli : le ho messe in una storta di creta , ed  
ho proceduto alla distillazione : e otto ore dopo queste due libbre  
e mezzo d'Alburno m'hanno dato una libbra 9. oncie , 5. grosfi ,  
tanto