

Specie di Calce deserviente alla costruzione de' Volti, Muri, Cornici, ed altro, purchè siano eglino situati in guisa, che non soffrino umido; altrimenti dura pochissimo, e marcesce. Convieni pure mettere in opera il gesso subito cotto; nè può mantenersi in magazzino, che due mesi al più, quando anche sia bene asciutto, e custodito dall'aria, non lascia di perdere in questo caso ancora della sua attività. Nell'impastarlo coll'acqua è necessario, che il Muratore si guardi dal non meschiarlo troppo, perchè facilmente marcesce, e tarda alla presa. In certi lavori si mischia colla Sabbia ben granita, ma non mai colla Calcina.

Le Pietre cotte per le Fabbriche nel nostro Distretto sono generalmente ottime riguardo alla natura, e qualità delle nostre Terre. Dice Vitruvio nel libro I I. Capo 3. che li Mattoni migliori sono quelli, che ben seccati non sono cotti al fuoco; quindi è, che in Utica Città d'Africa eravi una legge, la quale proibiva il prevalersi del Materiale, a meno che non avesse cinque anni, e la qualità del Terreno, di cui era formato lo rendeva leggerissimo, di modo che nuotava sopra l'acqua, come la Pomice: ma ora che trattiamo del materiale in Lombardia, diremo che il suo difetto consiste nel non essere lavorato nell'impasto, come dovrebbero fare li Fornacciarj; e che per lo più sono mal-