

polverizzata , ed ivi si lascia stare fin che l' una si trovi incorporata nell' altra . Si fa poi lentamente bollire ; indi si cola , e conserva in vetro . Se riuscisse troppo densa , se gli aggiugne un altro poco d' acqua di Rasa . Questa Vernice s' incorpora con qualunque colore .

Vernice denominata della Cina .

Spirito di Vino rettificato oncie 20 , Mastice oncie 5 , Sandracca oncie 1 , Gomma lacca oncie una , e mezza . Si unisce il tutto insieme colle necessarie preparazioni , e si adopera in appresso secondo l' arte .

Altra Vernice bellissima .

Spirito di vino rettificato oncie 36 , Gomma Lacca oncie 4 , Sandracca oncie 2 , Gomma Copale oncie 4 , Ambra oncie 2 , Canfora uno scrupolo . Tutto quello che è da pestare si pesti sottilmente , e separatamente . Ciò fatto , si prenda prima la Gomma Copale , e di per sè si facci sciogliere col metodo più volte accennato , avvertendo , che se per iscioglierla si userà alcuna cosa oleosa , è mestiere far tutto il possibile , perchè svapori tutta quanta l' untuosità ; indi in altro vaso a parte , ch' esser deve anch' esso di vetro , si pone la Gomma Lacca nello Spirito di vino a sciogliere , e dopo che s' è sciolta , se gli aggiugne l' Ambra a disciogliere anch' essa , e così di mano in mano la Sandracca , e la Canfora , perchè conseguiscano lo stesso fine . A tutte queste cose insieme disciolte , aggiugherai poi la Gomma Copale fatta liquida nello spirito di vino , nel che fare si dee andar mescolando le materie , ad effetto che s' incor-
po-