

agitando una cotal mistura , fino a tanto , che le materie si trovino incorporate insieme . Fatto questo , o a bagno Maria , o a fuoco d' arena si fa lentamente bollire , onde meglio l' une cose si uniscano alle altre , poi si cola , e si conserva .

Altra simile .

Spirito di Vino purissimo oncie 4 , Sandracca lavata , e poi fatta in polvere oncie 6 , Mastice eletto oncie 3 , Olio d' Abezzo oncie 2 . Si adopera nel farla , come nell' antecedente .

Vernice della Cina .

Spirito di Vino lib. 1 , Gomma lacca oncie 4 , Sandracca oncie 2 . Si polverizza separatamente l' una e l' altra ; polverizzate , si pongano a sciogliere nello Spirito di Vino a bagno Maria ; e colata la materia per pezza sottile , e conserva al bisogno .

*Vernice del Reverendissimo Padre Bertocchi
Minor Conventuale .*

Sandracca oncie 7 e mezza , Canfora oncie tre quarti , Gomma copale oncie 4 , gomma Anime oncie 1 , Spirito di Vino sffemmato oncie 60 , olio bianco di trementina oncie 2 , terebinto oncie 1 . Preparate tutte queste cose , si pone lo spirito di vino in una fiasca di vetro spogliata di paglie , e in esso infondesi la Sandracca , che dovrà essere stata prima lavata , seccata all' ombra , e in finissima polvere ridotta . Fatta l' infusione , si deve turare il vetro con sovero e carta pecora bagnata , affinchè agitando spesso la materia , non esali , e non esca . Ap-